

0/1 PERCHE JAUNE

Granulats : 0/1 lavé
Pétrographie : Sable naturel siliceux
Elaboration : Criblé Lavé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 1

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620+A1 et EN 13139


cat A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	4	FM	MB	EN_W
Etendue e	10		50		10				0.6		
V.S.S.+U	11.0		54.0		100.0				2.75		
V.S.S.	10.0		52.0		99.0				2.60	1.00	
V.S.I.	0.0		2.0		89.0	95.0	100.0	100.0	2.00		
V.S.I.-U	0.0		0.0		87.0	94.0	100.0		1.85		
Ecart-type max			15.15						0.18		

Partie informative

Résultats de production

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	4	FM	MB	EN_W
Maximum	0.6	1.4	12.3	70.3	99.0	99.9	100.0	100.0	2.40		6.7
Xf+1.25xEcart-types											
Moyenne Xf	0.3	0.9	10.5	64.6	98.9	99.6	100.0	100.0	2.25	0.43	5.9
Xf-1.25xEcart-types											
Minimum	0.1	0.3	7.2	53.6	98.7	99.2	100.0	100.0	2.17		5.4
Ecart-type	0.22	0.44	2.34	7.80	0.12	0.28	0.00	0.00	0.110		0.60
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3



W1L 11.02.52 (c) Arcadé 1996.2015

Laboratoire