

# Fiche Technique de Produit

**STAS TRANSPORTS**  
 Z.I. Villeneuve-St-Germain 02200 SOISSONS  
 03 23 73 05 77 - Fax 03 23 73 16 85  
 Capital : 208 000 €  
 Siret 390 219 897 00019 - FR : 71 390 219 897 00019

**SABLE 0/2,5 CLAIR LOIRE -44-**  
**Granulats : SABLE LAVE 0/4 Roulé**  
**Péetrographie : (Siliceuse)**  
**Elaboration : Roulé**

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	4
---	---

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code


A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.5	3.15	4	5.6	8	MFe	MB	SE(10)	W
V.S.S+U	4.0		42		96		100		100	100	100	3.25	2.00		
V.S.S.	3.0		40		92		99		100	100	100	3.10	1.50		
V.S.I.	0.0		0		52		89		90	95	100	2.50		65	
V.S.I.-U	0.0		0		48		87		89	94	100	2.35		59	
Ecart-type max			12.12		12.12							0.21			

## Partie informative

### Résultats de production

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.5	3.15	4	5.6	8	MFe	MB	SE(10)	W
Maximum	0.9	5	14	53	95	99	100	100	100	100	100	2.89	0.48	98	11.1
Xf+1.25xEcart-types	0.5	2	7	50	94	99	100	100	100	100	100	2.80	0.45	97	8.7
Moyenne Xf	0.3	1	5	41	90	98	99	100	100	100	100	2.65	0.33	93	6.2
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0	2	32	85	97	99	99	100	100	100	2.50	0.21	89	3.8
Minimum	0.1	1	3	27	82	95	98	99	100	100	100	2.48	0.20	79	3.8
Ecart-type	0.15	0.8	2.1	7.0	3.8	1.0	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.120	0.096	4.0	2.00
Nombre de resultats	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26



A. Qualité