



STAS TRANSPORTS
RUE J.B GODIN
02200 VILLENEUVE ST GERMAIN
TEL / 03.23.73.05.77
FAX / 03.23.73.16.85

SABLE Extra siliceux

Réf. : VX04L

COMPOSITION CHIMIQUE


SiO₂ sup à 99%
 Al₂O₃ inf à 0,20%
 Fe₂O₃ inf à 0,10%
 CaO inf à 0,04%
 K₂O inf à 0,02%
 TiO₂ inf à 0,06%

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

pH..... ≈ 7
 Humidité ≈ 7%
 TEN/D10..... 369 μm

RÉPARTITION GRANULOMÉTRIQUE


Courbe des refus cumulés



Tamissage

Ouv. de mailles en microns	Moyenne des refus partiels %	Moyenne des refus cumulés %	Moyenne passants cumulés %	Tolérances passants cumulés %
4000	0,00	0,00	100,00	
3150	1,23	1,23	98,77	
2000	1,07	2,30	97,70	70 - 100
1600	0,89	3,19	96,81	
1250	2,24	5,43	94,57	
800	21,12	26,55	73,45	60 - 95
630	24,40	50,95	49,05	30 - 80
500	19,78	70,73	29,27	
450	9,21	79,94	20,06	
315	16,30	96,24	3,76	0 - 15
160	3,41	99,65	0,35	0 - 5
Fond	0,33	99,98	0,02	

Histogramme des refus partiels



Indice : C