

STAS TRANSPORTS
 Z.I. Villeneuve-S-Germain 02200 SOISSONS
 03 23 73 05 77 - Fax 03 23 73 16 85
 Capital : 208 000 €
 Siret 390 219 897 00019 - FR : 71 390 219 897 00019

Utilisateur : Contrôle interne

Granulats : 0/5 concassé
Péetrographie : alluvion siliceuse
Elaboration : Concassé

Origine : Prélèvement sous Sauterelle

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Norme

Classe granulaire

0	5
---	---

NF DTU 64.1 SABLE ASSAINISSEMENT

Catégorie

Sable Filtrant

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	CU	f	MB
V.S.S.	3.00	7.00	13.00	27.00	70.00	95.00	100.00		100.00	100.00	100.00	6.00		
V.S.I.	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	10.00	74.00		90.00	96.00	100.00	3.00		

Partie informative
 Résultats de production

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	CU	f	MB
Maximum	2.97	5.65	8.92	16.27	31.63	54.16	88.51	97.89	100.00	100.00	100.00	8.64	2.90	0.25
Fuseau de fabrication Inconnu	2.56	4.78	7.93	14.48	27.64	49.39	83.62	95.91	98.71	100.00	100.00	7.92	2.43	0.25
Moyenne Xf	2.56	4.78	7.93	14.48	27.64	49.39	83.62	95.91	98.71	100.00	100.00	7.92	2.43	0.25
Fuseau de fabrication Inconnu	2.56	4.78	7.93	14.48	27.64	49.39	83.62	95.91	98.71	100.00	100.00	7.92	2.43	0.25
Minimum	1.96	3.70	6.20	10.61	22.30	45.87	79.22	92.90	97.58	100.00	100.00	5.42	1.96	0.25
Ecart-type	0.354	0.548	0.768	1.501	2.536	2.026	2.856	1.738	0.748	0.000	0.000	0.899	0.358	0.000
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	8	16

