

# Fiche Technique Produit n°1

## Schiste 0/3 Sportif

### Composition

Constituants	%Ref	L.A.	M.D.E
Schiste 0/3 Rouge	94	34	48
Cendres volantes	6	-	-

### Domaines d'application

- Revêtement sportif sur pistes d'athlétisme,
- Revêtement sportif pour terrains de football, terrains de tennis, etc.

### Granulométrie

### Référence Proctor

Nombre de granulométries: 3

Tamis en mm	% de passant Référence
31.5	100.0
25.0	100.0
20.0	100.0
16.0	100.0
14.0	100.0
12.5	100.0
10.0	100.0
8.0	100.0
6.3	99.8
5.0	99.5
4.0	98.2
3.15	95.7
2.0	81.6
1.0	58.1
0.5	40.9
0.315	32.3
0.2	25.5
0.08	17.2

Densité sèche T/m <sup>3</sup>	O.P.M	1.7
Teneur en eau %	O.P.M	16.70

